

ユカフラフの完全なテクニカルシート¹

	公称値	公差	標準
坪量 (g/m ²)	710	± 40	ISO 536
湿度 (%)	7.5	± 1.5	TAPPI 412
密度 (g/cm ³)	0.7	± 0.1	
キャリパー (mm)	0.93	≥ 0.9	TAPPI 411
破裂強さ (kPa) ²	800	≥ 500	ISO 2759
輝度 (%)	89	≥ 87	ISO 2470
汚れ (ppm)	0	≤ 4	TAPPI 437
平均繊維長加重 (mm)	0.8	± 0.2	TAPPI 271
繊維化 (%)	91	≥ 86	MTS方式

観測

¹ 気候条件をテストします。²³°C / ⁵⁰% RG (ISO 187による)。許容値:⁹⁵%信頼限界に基づき、リール平均に適用。検証するために、リール内で無作為にサンプリングされた⁵つの単一測定値に、リール平均は基づいていなければなりません。

² ユカフラフにはさまざまなグレードの製品があり、「より柔らかい」ロールと「より硬い」ロールは異なる許容率でロールされています。

ロール寸法

	公称値	公差
直径 (mm)	1250	± 100
幅	250, 490	お客様のご要望に応じ、パルプの さ調整も検討させていただきます。
芯	3インチ	